NUSO STILLED

Semi-Gloss Adrylid

for Exterior & Interior









มอก:2321-2549

สีอิมัลซัน



สีน้ำพรีเมียมอะกรีลก

์ ชนิดกึ้งเงา สำหรับทายนอก-ใน



* 51811មីដៅម



ขหาดบรรจุ: 1แกลลอห

2.5แกลลอน

Mocha Cafe 1608

• ฟิล์มสี*ก*ึ่งเบา

• น้ำไม่เกาะ

• เช็ตได้







គុណដអប់ព

นูโช่ไโพลิชิลิต์ สีน้ำอะครีลิคเกรตพรีเมียม

เป็นสีน้ำอะครีลิคเกรดพรีเมี่ยน ชนิดก็นเขาที่มีคุณภาพดีเยี่ยน ฟิล์นสีสวยเนียน น้ำไม่เกาะ และสามารถเช็ดคราบสกปรกออกได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้าน เชื้อราและตะไคร้น้ำ ทนทานต่อฤทธิ์ต่าง และสภาพอากาศเมืองร้อนที่มีความชื้น สัมพัทธ์สูงได้ดีเป็นพิเศษ ให้การยึดเกาะติดแน่นบนผิวปูน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

สีรองพื้นปูนใหม่กันถ่าง [นูโซ่] โพัลิชิลิด

เป็นสีรองพิ้นชนิดอะครีลิคพิเศษสำหรับทาบนพิ้นผิวปูนใหม่ ฮึ่งมีความทนทาน ต่อฤทธิ์ด่างได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับรองพิ้มบนผมังปูนใหม่ ให้การยึดเกาะ กับพื้นผิวที่ยังไม่ผ่านการทาสีได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้าน เชื้อราและตะไคร์น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ นูโย่ โพลิชิลด์

มโช่ โพลิชิลด์ ทำจากอะครีลิคเรชิ่นสับเคราะห์มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นสีรองพื้น ที่ใช้ทาบนพื้นผิวปูนเก่าโดยเฉพาะ ที่มีสภาพสีหลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพ เป็นผุ้นขอล์ค โดยทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้ยืดแน่นกับพื้นปูน เพิ่มการยึดเกาะ ของสีกับหน้าได้ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเชื้อราและตะใครัน้ำ ให่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

ระบบทาสี

1.การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปนใหม่

เตรียมพื้นผิวที่จะทาสีให้แห้งสนิท ปราศจากผุ่นและคราบไขมันการทาควรใช้แปรงเท่านั้น เพราะจะช่วยให้เนื้อสีแทรกซีมเข้าไปใน พื้นปูนได้อย่างทั่วถึง

พื้นผิวปูนเก่า

การทาทั้งกายนอกและกายในอาคาร ปลอดภัยเพราะไม่ผสนสารตะกั่วและสารปรอท ศวรเตรียนพื้นผิวที่จำทำการทาให้สะอาด ขัดล้างสีเก่าที่หลุดล่อน เสื่อนสภาพเป็นผู่นชอล์ค ออกให้หมด ควรขุดด้วยเกรียง แปรงชัด หรือเครื่องมืออื่นา ที่จะทำให้พื้นผิวสะอาด หากพื้นผิวมีตะไคร้และเชื้อรา ต้องใช้น้ำยาซักผ้าขาว แล้วล้างออกตัวยน้ำสะอาตให้หมด ปล่อยให้พื้นปูนแห้งสนิท โดยทิ้งไว้ 2-3 วัน

2.การทาสีรอบพื้น

พื้นผิวปนใหม่

ใช้ สีพรีเพียนอะครีลิค <mark>มูโฮ่ โพลิชิลด์</mark> ฮื่งมีคุณสมบัติเป็น Self Primer ทาเป็นสีรองพื้น ได้เลย โดยการเจือจางน้ำ 10–20% ทาจำนวน 1 เที่ยว หรือจะใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง มูโช่ โพลิชิลด์ ก็ได้

พื้นผิวปูนเก่า

ทาทับด้วยสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ นูโช่ โพลิชิลต์ จำนวน 1 เที่ยว

3.การทาสีทับหน้า

ทาทับหน้าด้วย สีน้ำพรีเมี่ยนอะครีลิคนูโช่ โพลิชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว การทาสีแต่ล่ะเที่ยว ควรปล่อยให้สีแห้งโดยทิ้งระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง















ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบกลุมพื้นผิว (ตรม./กล./เที่ยว)	เครื่องมือในการทา	การผสมก่อนใช้งาน (น้ำสะอาถ)		วลาแห้ง แห้งทาทับได้
อะคริลิคแท้ 100%	กี่บเบา	35–40	แปรช / ลูกกลิ้ช/ เครื่องพ่ม	5–10%	30 มาที	2 84.
สีรองพื้นปูนใหม่ อะครีลิคกันถ่าง	ពុំរអ	45-50	แปรช / ลูกกลิ้ช/ เครื่องพ่ม	10–20%	30 มาที	2 UH.
สีรองพื้นปูนเก่า (สตรน้ำ)	กึ่นเขา	40-45	แมะมำให้ใช้แปรง	ไม่ต้องผสม	30 มาที	2 84.



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

WORLD PAINT CO., LTD. บริษัท เวิลด์เพ้นท์ จำกัด

1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2875-8579-80, 0-2460-0777, 0-2468-9404, 0-2468-9770 แฟ็กซ์. 0-2468-6246