



WorldPaint

POWERCOAT

น้ำยาเคลือบแข็ง ทนซึม A1000




1K ClearCoat

อเนกประสงค์ บนทุกพื้นผิว

สีใส ไม่เหลืองตัว

สำหรับภายนอก-ภายใน และงานพื้น





WorldPaint

POWERCOAT A1000

คุณสมบัติ เวิลด์เพ้นท์ พาวเวอร์โค้ต A1000 เกรดพรีเมียม

WORLD PAINT POWERCOAT A1000 นำยาเคลือบใส สูตรน้ำมัน ให้การแทรกซึมลึก เหมาะสำหรับใช้เคลือบพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นปูนเปลือย ปูนหล่อท่ พื้นล้า กรวยล้าง แกรนิต อิฐ หินกาบ แผ่นสมาร์ททิวดี พื้นไม้เทียม ไม้เท้า เหล็ก ให้การปกป้องที่ยาวนาน เพิ่มความทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนน้ำ และความชื้นซึมผ่าน และยังช่วยป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นผง อันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรก เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นผิวทั้งภายใน ภายนอก ภายใน และจวนพื้น

การเตรียมพื้นผิว

การเตรียมพื้นผิว			พื้นผิวเก่า	พื้นผิวใหม่
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดพื้นผิวจะต้องสะอาดแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ไม้คราบบนพื้นผิวที่ชื้น หรือเปื้อน และในระหว่างที่ฝนตก เนื่องจากจะทำให้เกิดฝ้าขาวและส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะของพื้นผิว ควรทาในตอนที่แห้ง ไม่ควรทาในขณะพื้นผิวร้อน หรือช่วงแดดจัด			ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยสารซักล้างที่เหมาะสม หรือทินเนอร์ และทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ขูดลอกฟิล์มสีเก่าออกให้หมดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้ง และปราศจากสิ่งปนเปื้อนและฝุ่น ก่อนทำการเคลือบสีด้วย พาวเวอร์โค้ต A1000 2-3 เที่ยว	ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้งและปราศจากสิ่งปนเปื้อนและฝุ่น ก่อนทำการเคลือบสีด้วย พาวเวอร์โค้ต A1000 2-3 เที่ยว
ประเภทของผลิตภัณฑ์	เกรด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
นำยาเคลือบใส	พรีเมียม	เงา - ด้าน	อิฐ คอนกรีต ปูน พื้นซีเมนต์เปลือย ไม้พังกาเทียม หินอ่อน หินกาบ กรวดล้าง หินทราย กรวยล้าง หินแกรนิต กระเบื้องดินเผา	3.5 ลิตร

คำเตือน อันตราย

- เป็นของเหลวไวไฟและไวไฟระเหยไวไฟ
- อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังเมื่อมีการสัมผัสเป็นเวลานาน
- มีอันตรายหากกลืนกินและอาจเข้าสู่ทางช่องจมูก
- มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ:

ระยะเวลาแห้ง	จำนวนเที่ยว	ทาได้พื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	ผสมก่อนใช้งาน / โดยปริมาตร
ทรายแห้งที่ 25 °C - 30 °C ระยะเวลาแห้งผิว : 30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) ระยะเวลาแห้งทาบ : 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)	2-3 เที่ยว	ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว 7 - 10	แปรงทาสี / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี	การอบที่1 ผสม ทินเนอร์ F4 ประมาณ 30-50% การอบที่2 ผสม ทินเนอร์ F4 ประมาณ 10%



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
WORLD PAINT CO., LTD.
 1/17.1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2460-0777.0-2875-8575 .0-2875-8578-80



- f WorldpaintThai
- LINE @Worldpaint
- YouTube Worldpaint Channel

