

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

WORLD SKIM



World
Paint

World Skim I 101
World Skim X 102

ปลอดภัยเพราะเป็นสินค้าจากเยอรมนี

ทนต่อการแตกร้าว และสภาพอากาศรุนแรง

พร้อมใช้งาน และใช้ไปเรื่อยแตกได้

ทาสีได้โดยไม่ต้องรองพื้น

ขัดง่าย ฝุ่นน้อย ปลอดภัย



ปูนฉาบบาง พร้อมใช้
สำหรับภายนอกและภายใน

WORLD SKIM I 101 / WORLD SKIM X 102

เวลาดโทน เวลดส์กิม ปูนฉาบบางพร้อมใช้เนื้อสีขาว เพื่อตกแต่งแก้ไขพื้นผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบแก้ไขปัญหารอยขรุขระ รอยแตกหลายงา รอยแตกร้าวขนาดเล็ก รูพรุนตามด ปิดผิวเม็ดทราย ตะเข็บรอยต่อและเพิ่มความเรียบเนียนให้กับผนังพร้อมที่จะทาสีหรือตกแต่งในขั้นตอนต่อไป ใช้กับพื้นผิววัสดุหลากหลาย เช่น ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พื้นคอนกรีต ผนัง Precast ปูนฉาบทั่วไป คอนกรีตมวลเบา ผนังก่ออิฐก่อ ผนังฉาบยิปซัม ผนังไม้ผสมซีเมนต์หรือเยื่อไม้ (วิว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด)

การเตรียมพื้นผิว และ การใช้งาน

พื้นผิวใหม่

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมันต่างๆ หลังจากการฉาบชั้นแรกด้วยเกรียงฉาบ หรือเกรียงโป๊ว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนการฉาบชั้นถัดไปฉาบตามความหนาที่ต้องการ ทิ้งให้แห้งสนิท 6 ชั่วโมง ชัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น เช็ดฝุ่นจากการขัดให้สะอาด

พื้นผิวเก่า / พื้นผิวเสื่อมสภาพ

ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้สะอาด หากพื้นผิวที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นควรจะต้องทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า อย่างน้อย 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง หลังจากการฉาบชั้นแรกด้วยเกรียงฉาบ หรือเกรียงโป๊ว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนการฉาบชั้นถัดไปฉาบตามความหนาที่ต้องการ ทิ้งให้แห้งสนิท 6 ชั่วโมง ชัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น เช็ดฝุ่นจากการขัดให้สะอาดก่อนทาสี

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณดังกล่าวต้องแห้ง ไม่ชื้น อายุของผลิตภัณฑ์ 1 - 2 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดใช้ เมื่อเปิดใช้งานสามารถเก็บรักษาต่อได้ประมาณ 1 เดือน (ในกรณีที่มีการตัดแบ่งก่อนการใช้งาน)

World Skim I 101 มีจำหน่าย 2 ขนาด 1 แกลลอน / 5 แกลลอน

World Skim X 102 มีจำหน่าย 3 ขนาด 1 กระป๋อง / 1 แกลลอน / 5 แกลลอน



25 กก. 5 กก. 1 กก.



25 กก. 5 กก.

คำเตือน!

ห้ามสัมผัสโดยตรง ระวังกระเด็นเข้าตา เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมด หรือเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

ประเภทสี	ลักษณะ	พื้นที่ครอบคลุม (ตร.ม./กก./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง(ชั่วโมง)	
					ระยะเวลาแห้งผิว	ระยะเวลาแห้งขัดแต่ง
World skim I 101 World skim X 102	เนื้อละเอียด	0.5-1.5 กก. / 1 ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับสภาพผิว)	เกรียงฉาบ เกรียงโป๊ว เครื่องพ่น	- ไม่ต้องผสมน้ำ - หากใช้เครื่องพ่นให้ผสมน้ำ 15%	1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพผิว)	4-6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพผิว)

